



## WB1000

## 水性環保氨基金屬防銹底漆(烘烤)

**組成** 水性奈米樹脂、多功能助劑、高性能顏填料、氨基樹脂和軟水等製成。

**主要特性**

- \*低VOC排放，優異的環保性。
- \*成膜致密，有優異的耐油性、耐水性、耐化學介質性。
- \*具有良好的防銹性能。
- \*優異的焊接切割性。

**用途** 用於適合輕工產品，儀錶、玩具等金屬表面烘烤型顏色塗料底漆。

**顏色** 鐵紅(或客戶指定顏色)

**施工參數**

- \*乾膜厚度：25~35  $\mu\text{m}$
- \*理論用量：9---12.5  $\text{m}^2/\text{L}/\text{遍}$
- \*烘烤時間：0.5h
- \*烘烤溫度：120~130 $^{\circ}\text{C}$
- \*施工次數：1-2遍

**表面處理** 用鋼絲刷或電動打磨機將銹漬除去至Sa2.5級。  
表面清潔、無油污銹。

**底材要求** 底材溫度必須高於5 $^{\circ}\text{C}$ 。

**塗裝方法** 噴塗、滾塗、刷塗。

**稀釋劑** 清潔的自來水。

**儲存期** 0 $^{\circ}\text{C}$ -35 $^{\circ}\text{C}$ 以上陰涼處儲存暫定為10個月。

**運輸** 本產品為水性，無毒、不燃不爆，按非危險品運輸。

**注意事項**

- \*表面處理一定要達到表面處理要求。
- \*使用中不可將用剩的塗料倒回原漆桶。
- \*使用中若發生漆液濺入眼睛，須用大量水沖洗，然後看醫生。
- \*使用前請用80目濾網過濾。
- \*本產品為水性塗料，請勿加入有機溶劑稀釋或與其他塗料混用。

**聲明：**本說明書是我們試驗和經驗的總結，可作為施工指南。鑒於施工使用因素不同，我們只對產品本身的品質負責。隨著產品的技術進步，我們有權修改本說明書，恕不另行通知。