



WB6221

水性環保氨基罩光防護清漆(烘烤)

組成 水性丙烯酸環氧樹脂、氨基樹脂及高性能助劑組成。

主要特性
 *硬度高，對各種底材附着力好；
 *柔韌性和抗深沖性能優異
 *適合高溫快速烘烤；

用途 用於適合輕工產品、儀錶、玩具等金屬表面烘烤型透明塗料。

顏色 半透明

指標

項目	HG/T2576-1994指標
容器中狀態	攪拌混合時無硬塊，成均勻狀態
乾燥條件	120~140°C x 20min~30min
鏡面光澤(60°)	≥100
耐衝擊性, kg. cm	≥50
硬度(鉛筆)	≥2H-3H
耐水性(40±1°C, 24h)	無異常
耐鹼性(40±1°C, 5%Na2CO3 24h)	無異常
耐酸性(10%(V/V)H2SO4溶液5h)	無異常
耐揮發油性, 4h	無異常
耐鹽水性(15天)	不起泡、不脫落
耐鹽霧性, 30 μm	≥100h

施工參數
 *乾膜厚度：20~30 μm
 *乾燥條件：140°C~200°C 時間30min-1min:
 *稀釋條件：用清淨水稀釋，稀釋率70-90%
 *施工方法：空氣、無氣噴塗、浸塗等。
 *理論用量：20~25m²/kg
 *施工黏度：30秒(塗-4杯)。

表面處理 表面清潔，無油，無銹，無汙漬。

塗裝方法 (空氣、無氣)噴塗、刷塗

稀釋劑 清潔的自來水。

儲存期 0°C 以上陰涼處可存放12個月。

運輸 產品為水性、無毒、不燃不爆，按非危險品運輸。

注意事項
 *表面處理一定要達到表面處理要求。
 *使用中不可將用剩的塗料倒回原漆桶。
 *使用中若發生漆液濺入眼睛，須用大量水沖洗，然後看醫生。
 *使用前請用80目濾網過濾。
 *本產品為水性塗料，請勿加入有機溶劑稀釋或與其他塗料混用。

聲明:本說明書是我們試驗和經驗的總結,可作為施工指南。鑒於施工使用因素不同,我們只對產品本身的品質負責。隨著產品的技術進步,我們有權修改本說明書,恕不另行通知。