



**WB6222**

**水性環保氨基裝飾防護面漆(烘烤)**

**組成** 水性丙烯酸環氧樹脂、氨基樹脂及高性能助劑組成。

**主要特性**  
 \*硬度高，對各種底材附着力好。  
 \*柔韌性和抗深沖性能優異。  
 \*適合高溫快速烘烤。

**用途** 用於適合輕工產品、儀錶、玩具等金屬表面烘烤型顏色塗料。

**顏色** 各色

**指標**

項目	HG/T2576-1994指標
容器中狀態	攪拌混合時無硬塊，呈均勻狀態
乾燥條件	140~200°C×30min~1min
鏡面光澤(60°)	≥90
耐沖擊性, kg. cm	≥50
硬度(鉛筆)	≥2H-3H
耐水性(40±1°C, 24h)	無異常
耐鹼性(40±1°C, 5%Na2CO3 24h)	無異常
耐酸性(10%(V/V)H2SO4溶液5h)	無異常
耐揮發油性, 4h	無異常
耐鹽水性(15天)	不起泡、不脫落
耐鹽霧性, 30μm	≥100h
固體份	50%

**施工參數**  
 \*乾膜厚度：20~30μm  
 \*乾燥條件：140°C~200°C時間30min-1min:  
 \*稀釋條件：用清淨水稀釋，稀釋率70-90%  
 \*施工方法：空氣、無氣噴塗、浸塗等。  
 \*理論用量：20~25m<sup>2</sup>/L  
 \*施工黏度：30秒(塗-4杯)

**表面處理** 表面清潔，無油，無銹，無汙漬。

**儲存期** 0°C以上陰涼處可存放12個月。

**運輸** 產品為水性、無毒、不燃不爆，按非危險品運輸。

**注意事項**  
 \*表面處理一定要達到表面處理要求。  
 \*使用中不可將用剩的塗料倒回原漆桶。  
 \*使用中若發生漆液濺入眼睛，須用大量水沖洗，然後看醫生。  
 \*本產品為水性塗料，請勿加入有機溶劑稀釋或與其他塗料混用。

**聲明：**本說明書是我們試驗和經驗的總結，可作為施工指南。鑒於施工使用因素不同，我們只對產品本身的品質負責。隨著產品的技術進步，我們有權修改本說明書，恕不另行通知。