



WCA8113

水性環保烘乾型車輛底盤漆

組成 水性奈米丙烯酸改性聚酯樹脂、水性氨基樹脂及高性能顏填料助劑組成。

主要特性 *優異防腐性和裝飾性,達到油性漆標準。
*優異的附著力、抗衝擊性、防銹、烘烤(120~140°C)。
*低VOC、不燃不爆、安全環保。
*漆膜豐滿度佳,成膜致密。

用途 用於各類車輛、工具箱等。

顏色 黑色

指標

項目	檢測指標
光澤, %	40~50
硬度, 鉛筆	>H
柔韌性, mm, ≤	1
沖擊強度, ≥, kg, cm	50
附着力, 級, ≤	1

施工參數 *乾膜厚度: 40~50 μm
*乾燥條件: 120~140°C x 20~30min:
*稀釋條件: 用清淨水稀釋, 稀釋率5~15%

表面處理 表面清潔、無油無銹和其他任何染值。

底材要求 底材溫度必須高於5°C。

塗裝方法 (空氣、無氣)噴塗、刷塗、浸塗等。

稀釋劑 清潔的自來水。

儲存期 0°C以上陰涼處可存放6個月。

運輸 按非危險品運輸。

注意事項 *表面處理一定要達到表面處理要求。
*使用中不可將用剩的塗料倒回原漆桶。
*使用中若發生漆液濺入眼睛,須用大量水沖洗,然後看醫生。
*使用前請用80目濾網過濾。
*本產品為水性塗料,請勿加入有機溶劑稀釋或與其他塗料混用。

聲明: 本說明書是我們試驗和經驗的總結,可作為施工指南。鑒於施工使用因素不同,我們只對產品本身的品質負責。隨著產品的技術進步,我們有權修改本說明書,恕不另行通知。