



WPU5802

水性聚氨酯面漆

組成 由水性聚氨酯樹脂, 水性丙烯酸樹脂, 多功能助劑、耐候顏料, 水性固化劑等。

主要特性 *漆膜耐磨防滑。
*附着力好。
*優良的耐候性、保色性和鹽霧性。

用途 適用於化工廠、海上設施、管線、陸上設備需耐防腐耐候性能之相應部位。

顏色 各色

施工參數

項目	指標
密度	1.10~1.20g/ml (甲組份)
濕膜厚度	120 μm
乾膜厚度	50 μm
理論用量	7~8m ² /kg
熟化時間	10~15分鐘
重塗間隔	一天一道
塗裝道數	二道
前道配套用漆	水性聚氨酯底漆, 水性環氧類底漆

表面處理 前道漆膜必須乾燥, 除盡前道漆膜上的油污, 灰塵等所有污物, 漆膜上無酸鹼和水分凝結。對固化已久的聚氨酯漆面, 漆膜用砂紙打磨後才能塗面漆。

底材要求 施工時底材溫度必須高於5°C。環境相對濕度低於90%。

塗裝方法 (空氣、無氣) 噴塗、刷塗

稀釋劑 清潔的自來水

儲存期 0°C以上陰涼處可存放12個月。

運輸 本產品為水性, 無毒、不燃不爆, 按非危險品運輸。

注意事項 *表面處理一定要達到表面處理要求。
*使用中不可將用剩的塗料倒回原漆桶。
*使用中若發生漆液濺入眼睛, 須用大量水沖洗, 然後看醫生。
*本產品為水性塗料, 請勿加入有機溶劑稀釋或與其他塗料混用。

聲明: 本說明書是我們試驗和經驗的總結, 可作為施工指南。鑒於施工使用因素不同, 我們只對產品本身的品質負責。隨著產品的技術進步, 我們有權修改本說明書, 恕不另行通知。